

AUTOGLASFOLIE

HP-SUPREME 10

EXTRA DARK



Solartechnische Daten

Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)	7%
Absorption Sichtbares Licht	88%
Reflexion Sichtbares Licht	5%
UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)	> 99%
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	54%

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften



- ▶ Lebenslange Farbstabilität
- ▶ Extrem dunkel
- ▶ Optisch dem werkseitigen Colorglas sehr ähnlich
- ▶ Trotz Metallisierung nahezu kein Spiegeleffekt am Glas
- ▶ Über 99% UV-Schutz
- ▶ Blickdicht von außen,
bei gleichzeitig guter Sicht von innen
- ▶ Hervorragende Wärmeschutzeigenschaften